



**DATENBLATT zur AL Si 10 Mg
DIN EN AB-43000 (Kokillenguß)**

Verwendungshinweis:

Für verwickelte, dünnwandige Gußstücke mit hoher Festigkeit und guter Zähigkeit (warmausgehärtet) bei sehr guter Korrosionsbeständigkeit.

Legierungsbestandteile des Blockmaterials in Gew.-%

Si:	9,0 - 11,0	Ti:	≤ 0,15	Cu:	≤ 0,03
Fe:	≤ 0,3	Mg:	0,20 - 0,50	Zn:	≤ 0,10
Mn:	0,001 - 0,4	Sonstige einzeln:	≤ 0,05	Sonstige insgesamt:	≤ 0,15

Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur:

Die angegebenen Werte sind an gesondert gegossenen Probestäben festgestellt.

	0,2-Grenze R _{p0,2} N/mm ²	Zugfestigkeit R _M N/mm ²	Bruchdehnung A ₅ %	Brinellhärte HB 5/250	Biegewechselfestigkeit bei 50·10 ⁶ Lastwechsel N/mm ²
Gußzustand:	90-120	180-240	2-6	60-80	70-90
Geglüht und abgeschreckt:	210-280	240-320	1-4	85-115	80-110

Verarbeitungsrichtlinien:

Gießtemperatur:	680 - 750 °C
Erstarrungsintervall:	600 - 550 °C
Schwindmaß:	0,5 - 0,8 %
Wärmebehandlung:	Glühbehandlung bei 525 °C auf die Dauer von 4 - 8 Std., Abschrecken in Wasser mit anschließendem Warmauslagern bei 160 °C auf die Dauer von 6 - 10 Std., zur Erreichung höherer Dehnungswerte kürzer.

Werkstoffeigenschaften:

Sehr gute Fließ- und Formfüllung und nicht warmrissempfindlich.

Schweißbarkeit ist ausgezeichnet.

Polierbarkeit ist gut. Die technische Eloxierung ist möglich, dekorative Eloxierung wird nicht angewandt.

Die Legierung ist gegen Witterungseinflüsse sehr gut und gegen Meerwasser gut beständig.
